



**CASTOLIN FRANCE SA**

Repère d'enregistrement ATG n°1587 pour les installations de gaz combustibles

Brasage capillaire de haute sécurité des tuyauteries en cuivre et des raccords en cuivre ou laiton

installations des gaz combustibles (Gaz de France), gaz médicaux, installations sanitaires pour les joints d'accès difficiles

argent : 40 %

intervalle de fusion : 640 - 700°C

utiliser obligatoirement 1665 PF pour les travaux devant respecter les spécifications A.T.G.

repère d'enregistrement ATG n°1587 pour les installations de gaz combustibles.

**Caractéristiques**

conditionnement (gr)	100
Ø (mm)	2,0

Référence		Prix HT
157792	BRASURE ARGENT 1665GAZ 2MM (100G)	-