



GUILBERT-EXPRESS

Conception idéale pour effectuer un brasage d'assemblage des jeux standards, compris entre 0,05 à 0,1 mm
 offre une fluidité standard
 destinée aux travaux de plomberie sanitaire
 composition : Phosphore 7% - Cuivre
 intervalle de fusion (°C) : 710-750
 température de fusion (°C) : 720
 résistance mécanique (daN/mm²) : 45
 assemblages type : Cuivre / cuivre
 décapants préconisés : GE6GFA - GE6PFA.

Caractéristiques

conditionnement (gr)	1000
longueur (mm)	500
Ø (mm)	2

Référence	Prix HT
10543038 BRASURE CUIVRE PHOSPHORE 7% 2X500MM (1KG)	-