



## CASTOLIN FRANCE SA

pour l'exécution des assemblages capillaires de pièces en métaux cuivreux  
présenté sous forme de baguette triangulaire spécialement conçue pour la  
réalisation de piquages pour installations sanitaires, échangeurs de chaleur,  
installations frigorifiques

composition chimique : Phosphore 6-7% , Argent 1,5-2,5, Cuivre pour le reste

intervalle de fusion : 650-820 °C

utilisation recommandée des décapants CASTOLIN 800, 808 PF selon le métal de  
base

longueur x Ø : 500 x 2,0 mm

conditionnement : boîte plastique de 1 kg.

## Caractéristiques

conditionnement (gr)	1000
Ø (mm)	2

Référence		Prix HT
2708	BRASURE CUIVRE PHOSPHORE 804 (1 KG)	-