



EXPRESS

Pour assemblage : cuivre et alliages cuivreux
 utilisation : canalisations de gaz
 composition : 6% argent/phosphore/cuivre
 température de fusion (°C) : 645/725 résistance mécanique (daN/mm) : 45
 longueur : 500 mm ou 380 mm pour la référence 506805
 produit associé : décapant 050100 ou 105100.

Caractéristiques

Référence	conditionnement (gr)	longueur (mm)	Ø (mm)	Prix HT
10445972	50	380	2.0	-
10008314	500	500	2,0	-