



CASTOLIN FRANCE SA

Auto-décapant sur cuivre
destiné aux assemblages de pièces en alliages cuivreux destinée à la réalisation
d'assemblages en cuivre rouge utilisé notamment dans les installations sanitaires et
de conditionnement d'air, les échangeurs de chaleurs et les assemblages tubulaires
égaleme
ne doit pas être utilisés pour l'assemblage de métaux ferreux
composition chimique : Phosphore 6,8-7,2%, Cuivre pour le reste
intervalle de fusion : 715-805 °C
utilisation recommandée des décapants CASTOLIN 800, 808 PF selon le métal de
base
longueur : 500 mm.

Caractéristiques

Référence	conditionnement (gr)	Ø (mm)	Prix HT
9116821	1000	2,0	-
198937	1000	3,0	-
157800	5000	2,0	-