



## GUILBERT-EXPRESS

Agréé ATG

Pâte Décapante 100 D, sans acide borique pour brasure Cuivre/Phosphore et brasure Argent  
 assemblage : Laiton, Cuivre & Alliages cuivreux - Hors ATG : Aciers, Inox, Nickel & Alliages de nickel  
 destinée aux travaux d'assemblage des métaux cuivreux, des canalisations sanitaires ou des canalisations et conduites de gaz  
 utilisation obligatoire avec les baguettes "Spécial Gaz" 506 B (GE206GE & GE206GC) et/ou 534 B (GE334GE)  
 dissout les différents oxydes, en préalable à l'assemblage, tout en protégeant d'une possible oxydation les parties à joindre, en permettant la formation d'une fine pellicule continue qui protégera ainsi les pièces de l'oxydation  
 vivement recommandée pour les installations de gaz combustible, les interventions sur raccords cuivre/laiton et, HORS ATG, la plomberie sanitaire, les travaux dans l'industrie des moteurs électriques et le travail sur la climatisation et l'air conditionné  
 plage de température : 550 - 800 °C  
 conforme aux recommandations de l'organisme Certigaz

## Caractéristiques

conditionnement (gr)	200
----------------------	-----

Référence		Prix HT
10543034	DECAPANT PATE ATG POUR BRASURE CUIVRE/PHOSPHORE OU ARGENT (200GR)	-