



LINCOLN ELECTRIC FRANCE

Électrode Fer Ni pour la réparation des fontes malléables et à graphite sphéroïdale, et l'assemblage acier fonte
 dépôt de Nickel-Fer facilement malléable
 dureté du métal déposé 180 HB
 excellent transfert d'arc grâce à l'âme métallique, réamorçage aisé, peu de projection pour la réparation de la fonte, excellent grenailage, joints machinables pour les joints épais type Ni-Fe, type Fil fourré bi-métallique
 positions de soudage : toutes positions
 nature du courant : AC/DC -
 vendu en tube plastique.

Caractéristiques

longueur (mm)	400
Ø (mm)	4,0
poids de l'étui (kg)	2,5
quantité par étui	47

Référence	Prix HT
194084 ELECTRODE REPTEC CAST 31 4,0X400 (X47)	-