



SELECTARC

Métal d'apport Al-Mg utilisé pour le soudage des alliages d'aluminium type AlMg5, 5056, 5083, 5454, 6005 A

applications : Construction navale et ferroviaire, benne et remorque gaz de protection (ISO 14175) :

- Ar/He : 18-20 l/min

- Argon : 18-20 l/min

caractéristiques mécaniques du métal déposé :

- Rp0.2 : 120 MPa

- Rm : 280 Mpa

- A5 : 30 %.

Caractéristiques

conditionnement	bobine plastique s300
poids (kg)	6

Référence	Ø (mm)	Prix HT
10535404	1.2	-
10535403	1.0	-