FIL MIG INOX 16S (ER 316LSI) - BOBINE PLASTIQUE (5KG)

SELECTARC

Métal d'apport utilisé pour le soudage d'acier inoxydable type 316
Taux de silicium plus élevé pour une meilleure fluidité du bain
applications : Assemblages aciers inoxydables courant.
Gaz de protection (ISO 14175) :
Caractéristiques mécaniques du métal déposé :
- Rp0.2 : 350 MPa
- Rm : 510 Mpa
- A5 : 30 %
- KV à +20°C : 80 J
- KV à -120°C : 32 J
bobine plastique S200.

Caractéristiques

conditionnement	bobine plastique s200
poids (kg)	5

Référence	Ø (mm)	Prix HT
10535399	1.0	-
10535398	0.8	-