



ILLBRUCK

Mousse polyuréthane à cellules ouvertes, imprégnée à coeur d'une résine acrylique stable (sans cire, ni bitume)
résistance au vieillissement à l'abri des UV
étanchéité à la pluie battante, à la poussière et aux courants d'air
peut être utilisée comme fond de joint dans de nombreux domaines tels que la maçonnerie traditionnelle, la pose de menuiseries et de bardage
doit être obligatoirement recouvert d'un mastic
température d'application : -5°C à +20°C
résistance à la température : -30°C à +90°C
livrée en rouleau pré-comprimé avec une face adhésive tramée.

Caractéristiques

| Référence | conditionnement | dimensions (mm) | longueur (m) | plage d'utilisation mini-maxi (mm) | Prix HT |
|-----------|-----------------------|-----------------|--------------|------------------------------------|---------|
| 158734 | carton de 30 rouleaux | 10x10 | 25 | 0,50-2,5 | - |
| 158738 | carton de 20 rouleaux | 15x30 | 7 | 1,50-7,5 | - |
| 158737 | carton de 20 rouleaux | 15x20 | 13 | 1,00-5,0 | - |
| 10526543 | carton de 20 rouleaux | 15x10 | 25 | 0,50-2,5 | - |
| 158736 | carton de 20 rouleaux | 15x15 | 18 | 0,80-4,0 | - |
| 158740 | carton de 15 rouleaux | 20x20 | 13 | 1,00-5,0 | - |
| 158739 | carton de 15 rouleaux | 20x15 | 18 | 0,80-4,0 | - |
| 158742 | carton de 10 rouleaux | 30x30 | 7 | 1,50-7,5 | - |