



SIRIUS

Pour eau, huile minérales et lubrifiants
 tenue satisfaisante à l'usure par abrasion
 température limite d'utilisation : -20°C à 90°C
 densité : 1,3g/cm3
 dureté shore A : 70 (+/-5)
 allongement à la rupture : 380%
 charge à la rupture : 15N/mm²
 résistance au déchirement : 57N/mm²
 composition de 230 Joints toriques PM : n°4 (35) - n°5 (35) - n°5A (35) - n°6 (35) -
 n°6A (20) - n°7 (20) - n°8 (20) - n°9 (10) - n°10 (10) - n°11 (10)
 Agrément ACS.

Caractéristiques

boîte (pièces)	230
----------------	-----

Référence	Prix HT
10534111 JOINT TORIQUE PM ACS (COFFRET DE 230)	-