



**ILLBRUCK**

Mousse expansive mono-composante qui s'expande par reprise d'humidité de l'air technologie hybride polymère sans polyuréthane , 0% isocyanate résistant aux intempéries, à la chaleur, à l'humidité et à de nombreux produits chimiques (la mousse durcie doit être protégée des rayons UV) sans HCFC idéal pour assurer la continuité de l'isolation thermique en périphérie des menuiseries  
température d'application : -10°C à +35°C  
résistance à la température (permanent/temporaire) : -20°C à +90°C/-20°C à +130°C.

Utilisation manuelle ET pistolable

**Caractéristiques**

|         |       |
|---------|-------|
| coloris | blanc |
|---------|-------|

| Référence | contenance (ml) | Prix HT |
|-----------|-----------------|---------|
| 193321    | 500             | -       |
| 193322    | 750             | -       |