



## RUST OLEUM FRANCE SA

À base de résine alkyde modifiée à l'huile de soya

contient des pigments inhibiteurs de corrosion et est exempt de plomb et de chromate

s'applique au pistolet ou à la brosse sur acier laminé à froid, sablé, décapé chimiquement ou légèrement rouillé

d'abord conçu pour être appliqué au pistolet, et peut également être appliqué à la brosse ou au rouleau

peut être recouvert par des Primaires et Apprêts alkydes

aspect : mat

extrait sec : 44,2 % en volume

temps de séchage (20°C/50 % HR) :

- manipulable : 1/2 h

- recouvrable : après 2 h

consommation théorique : 12,8m<sup>2</sup>/L pour 35 µm de film sec

nettoyage : utiliser le Diluant 160 RUST-OLEUM ou des hydrocarbures aromatiques

existe également en gris.

## Caractéristiques

conditionnement (kg)	5
----------------------	---

Référence	coloris	Prix HT
173449	brun rouge	-
173451	gris	-