



**CASTOLIN FRANCE SA**

Alliage de brasage ou de soudobrasage à faible teneur en argent, présentant une grande fluidité, destiné à la réalisation d'assemblages de haute qualité enrobée de décapant ELASTEC ® d'une remarquable flexibilité et permettant une excellente visibilité du bain de fusion  
 assemblage et réparation des aciers galvanisés sans détruire la couche de zinc : tuyauteries, récipients, carrosserie, châssis tubulaires, robinetterie en bronze et en laiton, menuiserie métallique, serrurerie  
 composition chimique : Argent 0,8-1,1%, Cuivre 57-58%, Silicium 0,2-0,3% Zinc pour le reste  
 intervalle de fusion : 870-890 °C  
 longueur : 500 mm.

**Caractéristiques**

Ø (mm)	3,0
--------	-----

Référence	conditionnement (gr)	Prix HT
2705	700	-
157796	1000	-