



V33 - CECIL

Protection très haute performance pour les parquets et escaliers très sollicités idéal pour pièces à vivre, escaliers
 vitrificateur Polycarbonate en dispersion de haute dureté
 pour une finition parfaite, avant de vitrifier, utiliser un fond dur PX302 ou PX303 afin d'isoler le support et de durcir les fibres du bois
 rendement : 10 à 12 m²/L
 recouvrable / égrenable : 3 h
 ne pas dépasser 24 h entre couches
 trafic léger : 24 h
 trafic intensif : 10 jours
 attendre 1 semaine avant tout nettoyage humide
 application : brosse, spalter, rouleau (poils courts)
 nettoyage outils : eau.

Sans odeur, séchage rapide : 2 couches dans la journée

Caractéristiques

Référence	coloris	conditionnement (l)	Prix HT
193739	incolor mat	2,5	-
193740	incolor satin	2,5	-
193741	incolor mat	5	-
193742	incolor satin	5	-